

Rejunte Acrílico

Usos:

Indicado para juntas de 1 à 4 mm, em áreas externas e internas, inclusive áreas de alto tráfego, pisos e paredes (inclusive assentamentos de sobreposição de piso), cerâmicas, porcelanatos, blocos de vidro, pastilhas de vidro ou porcelana, fachadas, piscinas e saunas.

Vantagens:

Secagem em 24 horas; Aderência ao substrato; Ótima resistência mecânica e Durabilidade da aplicação; Fácil aplicação e Ótima relação custo/benefício.

Utilização

1º Preparação da base:

Inicie o rejuntamento, após o prazo de liberação da argamassa; As juntas de rejuntamento devem estar limpas e isentas de pó ou qualquer outro material que possa impedir a perfeita penetração e aderência do rejuntamento; Peças de alumínio e metal, não tratados devem ser protegidas, para evitar manchamento; Peças porosas, não esmaltadas ou anti derrapantes, devem ser protegidas, para evitar manchas.

2º Preparação do produto:

Prepare o produto num recipiente estanque e limpo; Misture todo o componente do pó com o líquido, não fracionando a embalagem; Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos. Recomenda-se que a mistura do rejunte seja realizada com o auxílio de uma haste mecânica acoplada a uma furadeira de baixa rotação (400 – 500 rpm); Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto; Utilize o produto até o prazo máximo de 1 hora e não adicione água ou qualquer outro produto antes e após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3º Aplicação:

Inicie o rejuntamento, somente 72 horas, após o assentamento do revestimento; A aplicação deve ser realizada com temperaturas entre 5 e 30°C; Antes de iniciar a aplicação, misture bem o produto com uma espátula; Utilize uma espátula plástica e flexível para aplicação do produto, pressionando o produto sobre as juntas de rejuntamento, a fim de um a perfeita penetração do material; Remova o excesso com a própria espátula; Após 30 minutos da aplicação, faça o acabamento utilizando esponja limpa, macia e levemente umedecida com água limpa, que deve ser frequentemente lavada e torcida, ou utilize fresador acrílico ou plástico.

4º Limpeza:

Para limpeza pós obra e manutenção de limpeza, indicamos os produtos da linha Easy Limp Colafix

Importante

Após 12 horas, realizar a limpeza do resíduo sobre o revestimento, utilizando uma solução de água e sabão neutro formando uma camada espessa de espuma, mantendo-a em contato com a superfície por pelo menos 15 minutos, e em seguida, enxaguar com água limpa, esfregando levemente a área com uma esponja macia e limpa e retirando o excesso de

água com um pano macio e limpo; Em áreas de box de banheiro, utilize o chuveiro, somente após 48 horas da aplicação; Em piscinas, proteja a aplicação com uma lona pelo período de 72 horas após a aplicação, e aguarde ao menos 5 dias para encher com água; Saunas poderão ser utilizadas, somente após 5 dias da aplicação.

Dados técnicos:

Cor	Conforme informação na embalagem
Composição	Resinas Acrílicas especiais, Cargas Minerais, Aditivos e Pigmentos
Apresentação	Pote plástico de 1,3 kg
Validade	12 meses após data de fabricação

Consumo médio (kg/m²)

Medidas revestimento (cm)	Tamanho de junta (mm)			
	1	2	3	4
7,5 x 7,5	0,450	0,900	1,200	1,450
10 x 10	0,300	0,600	0,850	1,300
20 x 20	0,150	0,300	0,750	1,200
40 x 40	0,075	0,150	0,230	0,300
60 x 60	0,070	0,140	0,210	0,280
80 x 80	0,060	0,120	0,180	0,240
100 x 100	0,045	0,100	0,150	0,200
120 x 120	0,035	0,070	0,100	0,130

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados e afastado de paredes; Recomenda-se que o rejuntamento seja realizado em temperatura entre 5 e 30°C; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se

Rejunte Acrílico

observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha com Dados de Segurança (FDS)**

Colfix Indústria e Comércio Ltda

Rua Papa João XXX III, 780

Cachoeirinha/RS

Cep: 94910-1700

Telefone: (51) 3778-1100

CNPJ: 08.813.381/0001-30