

Primer

Usos:

Indicado para preparo de chapisco virado em obra; Aditivo para rebocos; Aditivo para caiação; Ampliação de ancoragem, aumento de ponte de aderência e minimização do surgimento de bolhas e imperfeições na aplicação de Argamassa Autonivelante Colafix.

Não indicado para superfície com baixa resistência superficial, bases de metal ou pintadas

Vantagens:

Fácil aplicação, Ótimo rendimento.

Utilização

1º Preparação da base:

A base deve estar íntegra, limpa, isenta de pó, óleo ou resíduos de desmoldante, concretos e alvenarias devem estar curados à pelo menos 14 dias.

2º Prepare o produto:

Produto pronto para uso.

3º Aplicação:

Bases Cimentícias:

Utilizando vassoura de pelos, trincha ou rolo de espuma, espalhe o produto por toda a área, evitando empoçamentos, sendo o mesmo diluído com 20% de água para primeira demão; Após 03 horas da primeira demão, aplique a segunda demão, sem a necessidade de diluição.

Aplicação sobre cerâmicas ou porcelanatos:

Sem a necessidade de diluição, aplique o produto utilizando vassoura de pelos, trincha ou rolo de espuma, espalhe o produto por toda a área, evitando empoçamentos; Após 03 horas da primeira demão, aplique a segunda demão.

Preparo de Rebocos, Chapisco ou Caiação:

Adicionar 1 litro de produto para cada 3 litros de água.

Atenção: Tempo entre demãos é de 03 horas, podendo variar conforme condição climática e condição do substrato.

Dados Técnicos:

Aspecto	Líquido branco leitoso
Composição	Copolímero acrílico em dispersão aquosa
Consumo	Selador de bases de 0,12 à 0,15 litros/m ²
	Rebocos, Chapisco ou Caiação, 1 litro para cada 3 litros de água
Apresentação	Galão de 3,6 litros
Validade	12 meses após data de fabricação

Importante:

Recomenda-se que a aplicação do produto seja realizada em temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPIs para realização do trabalho.

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados e afastado de paredes; Recomenda-se que o rejuntamento seja realizado em temperatura entre 5 e 30°C; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha com Dados de Segurança (FDS)**

Colfix Indústria e Comércio Ltda

Rua Papa João XXX III, 780

Cachoeirinha/RS

Cep: 94910-1700

Telefone: (51) 3778-1100

CNPJ: 08.813.381/0001-30