

### Argamassa Súper Chapisco

#### Usos:

**Indicado para:** áreas internas e externas; Superfícies de concreto liso ou rugoso como vigas, pilares, lajes e paredes; Tetos de laje pré-moldados; Blocos de concreto, cerâmicos, sílico-calcário ou concreto celular; Blocos de poliestireno expandido (EPS).

**Não indicado para:** Bases de madeira, metal; Áreas pintadas; Revestimentos orgânicos.

#### Vantagens:

Aplicação Rápida e Fácil; Excelente ancoragem; Excelente rendimento.

#### Utilização

##### 1º Preparação da base:

A base deve estar limpa, isenta de tinta, pó, óleo ou resíduos de desmoldante; Concretos e alvenarias devem estar curados a pelo menos 14 dias.

##### 2º Prepare o produto:

Prepare o produto em um recipiente estanque e limpo; É aceitável uma variação de 5% na quantidade de água; Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos; Não há necessidade de tempo de espera para utilização do produto; Utilize o produto em até 90 minutos, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

##### Rolado:

Para todo o conteúdo de uma embalagem utilize 5,1 litros de água limpa.

##### Desempenado:

Para todo o conteúdo de uma embalagem utilize 3,9 litros de água limpa.

##### 3º Aplicação:

###### Rolado:

Umedeça o rolo previamente à aplicação, removendo o excesso de água do mesmo; Umedeça também a base onde será aplicado o produto, evitando empoçamentos; Mergulhe o rolo no recipiente de aplicação e remova o excesso de material; Role o produto sobre a base, com movimentos de vai e vem em trechos de 60 cm, cuidando para que o rolo não deslize sobre a área; O acabamento deverá ser rugoso e com espessura mínima de 3 mm; Em áreas externas ou locais sujeitos a ação de sol e/ou vento, umedeça a área aplicada 01 hora após a aplicação; Após 72 horas, a área exta liberada para receber o revestimento à ser aplicado.

###### Desempenado:

Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente de 1 m<sup>2</sup>; Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes na posição horizontal

**Atenção:** cuide para que o rolo não deslize sobre a área, ele deve rolar; O acabamento deverá ser rugoso e com espessura mínima de 3 mm.

#### Dados Técnicos:

Cor	Cinza
Composição	Cimento Portland, , Cargas minerais e Aditivos
Apresentação	Embalagem de 20 kg
Consumo	1,3 kg/m <sup>2</sup> em superfícies lisas (Rolado)
	1,6 kg/m <sup>2</sup> em superfícies rugosas (Rolado)
	3,0 kg/m <sup>2</sup> (Desempenado)

#### Desempenho do Produto:

Análise	Resultado
Resistência à aderência em concretos e blocos de concreto curados à 28 dias	≥ 0,5 MPa
Resistência à aderência em tijolos cerâmicos curados à 28 dias	≥ 0,7 MPa

#### Importante:

Em áreas externas ou locais sujeitos a ação de sol e/ou vento, umedeça a área aplicada 01 hora após a aplicação; Recomenda-se que o assentamento seja realizado em temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPIs para realização do trabalho.

#### Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação desde que sejam seguidas as instruções de preparo e aplicação de produto, conforme descrito no verso da embalagem, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com

### Argamassa Súper Chapisco

água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha com Dados de Segurança (FDS)**

#### **Colfix Indústria e Comércio Ltda**

Rua Papa João XXX III, 780

Cachoeirinha/RS

Cep: 94910-1700

Telefone: (51) 3778-1100

CNPJ: 08.813.381/0001-30