

Argamassa Skin Coat UltraFlex

Usos:

Indicado para rebocos e concretos em áreas internas e externas; Tetos, Gesso e Gesso Acartonado, Blocos de concreto; Placas de isopor;.

Não indicado para superfícies com baixa resistência superficial; Bases pintadas, madeira, vidro, metais, revestimentos cerâmicos e pedras.

Vantagens:

Impermeável, Acabamento Ultraliso, Ótimo rendimento.

Utilização

1º Preparação da base:

Rebocos e alvenarias deverão estar curados a pelo menos 14 dias e concretos a 28 dias; A superfície deve estar estruturalmente íntegra, livre de sujeiras, óleos, graxas, tintas e desmoldantes; Eliminar qualquer possibilidade de infiltração ou escorrimento de água como topos de parede e vedação de pingadeiras.

2º Prepare o produto:

Prepare o produto em um recipiente estanque e limpo, para cada um saco de pó de 10 kg, adicione os dois sacos de resina e mais 4,0 litros de água limpa. Adicione o pó aos poucos e com o auxílio de um misturador elétrico, misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos; Não há necessidade de tempo de espera para utilização do produto; Utilize o produto em até 45 minutos, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3º Aplicação:

Umedecer a base antes da aplicação, de maneira leve para bases cimentícias; Aplicar o produto, com desempenadeira lisa, limpa e sem ferrugem ou com rolo de textura, de maneira uniforme e constantemente Aguarde de 1 à 2 horas para aplicação entre demãos; Em paredes ou tetos de isopor entre a primeira e a segunda demão, utilizar tela de fibra de vidro como reforço estrutural, posicionado a tela logo sobre a aplicação da primeira demão e com o auxílio de uma desempenadeira lisa, você vai imprimir a tela sobre a argamassa, com movimentos do centro para as extremidades. Após a secagem da última demão, caso necessário, utilize uma lixa fina, para remoção de imperfeições e marcas de emendas

Atenção: Utilize equipamentos limpos, e sem ferrugens, para evitar manchamentos no produto. Lembre-se, deve haver sempre um transpasse da tela sobre a tela de 10 à 15 cm, quando aplicado sobre bloco de isopor.

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente

Dados Técnicos:

Cor	Branca
Composição	Cimento Portland, Calcário Dolomítico, Cargas minerais e Aditivos
Apresentação	Caixa com 24 kg
Consumo	0,3 kg/m ² /mm de espessura (conforme o tipo de base)

Desempenho do Produto:

Análise	Resultado
Resistência à aderência à 28 dias	≥ 0,5 MPa

Importante:

Recomenda-se que a aplicação do produto seja realizada em temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPIs para realização do trabalho.

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento máximo de 03 caixas de altura e afastado de paredes; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação desde que sejam seguidas as instruções de preparo e aplicação de produto, conforme descrito no verso da embalagem, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha com Dados de Segurança. (FDS)**

Colfix Indústria e Comércio Ltda

Rua Papa João XXX III, 780
Cachoeirinha/RS
Cep: 94910-1700
Telefone: (51) 3778-1100
CNPJ: 08.813.381/0001-30